

**ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
КУПОРОСА МЕДНОГО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ CST**

Массовая доля купороса медного, %, не менее	в виде $\text{CuSO}_4 \times 5\text{H}_2\text{O}$	98,0
	в виде меди	24,94
Массовая доля железа, %, не более		0,04
Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более		0,25
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более		0,05
Массовая доля мышьяка, %, не более		0,012

Применяется в качестве фунгицида и флотационного агента при обогащении руд, для производства синтетических волокон и красителей, для меднения различных деталей и пр.

Купорос медный общего назначения марки CST